

За да строите сигурно и
без загуба на материал.

С интелигентни
продукти
строя здрава и
красива
къща.




■ Баумит Разтвор за зидарии 50

■ Баумит Терморазтвор за зидарии 50

■ Баумит Лепило за газобетон Порфикс

■ Баумит Лепило за керамични тухли Редфикс



Издадено 04/2008

Баумит България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911, GSM офис: 088 8843 400
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-поръчки: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg, www.baumit.bg



Идеи с бъдеще.

baumit.com

Баумит Дуоконтакт



baumit.com

Лепило и
шпакловка

Баумит икономична
програма



- За лепене и шпакловане на всички плочи от полистирол и минерална вата
- За шпакловане на мазилки и бетонови повърхности

Идеи с бъдеще.

Данни за продукта



Баумит Дуоконтакт (Baumit DuoContact)

Продукт

Паропропусклив лепилен и шпакловъчен състав.

Приложение

Външно и вътрешно.

Състав

Цимент, органични свързващи вещества, пясъци, добавки.

Технически данни

Необходимо количество вода: ок. 5 - 6 л/торба

Зърнометрия: макс. 1,0 мм

Коеф. на топлопроводимост λ_D : 0,8 W/mK

μ стойност: ок. 10

Разход на материал:

фасадни плочи от полистирол

лепене: ок. 4 - 5 кг/м²

изравнителен и армиран слой: ок. 4 кг/м²

минерални фасадни плочи

лепене: ок. 5 кг/м²

изравнителен и армиран слой: ок. 7 кг/м²

Смесване: прахообразният лепилен състав се изсипва в чиста вода, разбърква се с бъркалка на бавни обороти, оставя се да престои около 5 мин. и се разбърква още веднъж. Готовата смес е годна за употреба около 1,5 часа.

Опаковка: торби 25 кг

Полагане

В състав на топлоизолация

■ *Като лепилен състав*

Нанася се по контура на фасадната плоча и поне на три топки в средата на плочата. При равни и гладки основи е възможно материалът да се нанесе и върху цялата повърхност с помощта на гребеновидна шпакла. Задължително се дюбелира.

■ *Като шпакловъчна маса*

Преди нанасяне на шпакловката се препоръчва, повърхността на фасадните пенополистиролни плочи да се прешлайфа и да се обезпраши. Върху гладко залепените, добре изравнени, без фуги фасадни топлоизолационни плочи се нанася Баумит Дуоконтакт с помощта на 10 мм –гребеновидна шпакла. В прясната шпакловка се влага на отвесни ленти стъклотекстилна мрежа. Краищата на отделните ленти се припокриват най-малко с 10 см и чрез добавянето на малко материал, мрежата се зашпаклова и се изравнява напълно по цялата повърхност.

Дебелината на шпакловката трябва да бъде около 3 - 4 мм (мин. 2 мм).

Шпакловане върху мазилки и бетон

Баумит Дуоконтакт е подходящ за шпакловане на всякакви хастарни мазилки и бетонови основи, преди последващо полагане на тънкослойни пастообразни мазилки.

Основата, която ще се шпаклова е необходимо да се почисти предварително с пароструен апарат, а при бетон – с вода и почистващ препарат.

Пукнатините се запълват в един работен цикъл.

Основата трябва да бъде равна, здрава, суха, да няма изцветявания от соли по повърхността и остатъци от кофражни емулсии.