

Последващи покрития

7. Готов под

По така положената шпакловка може да се ходи след 3 часа.


8. Последващо покритие – балатум ...

След около 24 часа в помещението може да се започне с полагането на балатум.

9. ... или паркет

10. Указания и общи положения

Температурата (на въздуха, основата, материала) трябва да се поддържа над + 5°C по време на полагането, както и по време на свързването. При високи температури е възможно да се постигнат съкратени срокове на свързване и набирание на якост! Да се избягва прекалено бързо съхнене. Продуктът не е подходящ за външно приложение и при силно натоварени мокри помещения - обществени бани, кухни и др.

**Баумит
Нивело
Куатро**



С изпитаното качество на Баумит още една стъпка към перфекционизма!



Нивело Куатро - самонивелираща смес на Баумит за дебелини от 1 до 20 мм
Възможност за ходене - след 3 часа
Възможност за последващи покрития - след 24 часа

- много добра степен на разливане
- оптимално разпределяне на разтвора
- хомогенна гладка повърхност
- без вътрешни напрежения
- без наличие на пукнатини

Баумит България ЕООД
 2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
 Тел.: 02/92 66 911, GSM офис: 088 8843 400
 Факс-офис: 02/92 66 918
 Факс-поръчки: 02/92 66 922
 e-mail: office@baumit.bg, www.baumit.bg

**Баумит
Нивело Куатро**

**Нивелираща
смес**

**За равни и гладки
подове**



- Саморазливна
- С перфектна гладкост
- Годна за ходене след 3 часа
- С възможност за полагане на последващи покрития след 24 часа

Данни за продукта



Баумит Нивело Куатро (Baunit Nivello Quattro)

Продукт

Саморазливаща се, прахообразна нивелираща смес, на гипсова основа, за създаване на равни и хомогенни основи преди полагане на подови покрития от всякакъв вид.

Вашите предимства

- Саморазливна
- Самонивелираща се
- Годна за ходене – след около 3 часа
- Полагане с машина – производителност 12 л/мин.
- Възможност за създаване на по-големи площи без дилатационни фуги

Полагане на последващо покритие

- Слоевете с дебелина до 3 мм са готови за полагане на последващи покрития след около 24 часа. За всеки следващ милиметър дебелина трябва да се изчака по още 24 часа.

Приложение

- За вътрешно приложение, преди полагането на паркет, керамични, текстилни и еластични подови покрития.
- За старо и ново строителство.
- За нивелиране и изравняване на гипсови, циментови, асфалтови, магнезитни и бързосвързващи замазки.
- При стари подови покрития с плочки.

Състав: Специална комбинация от свързващи вещества, пясъци, добавки.

Дебелина на слоя: 1 - 20 мм.

Време за обработка: ок. 30 мин. след разбъркването с вода.

Разход на материал: ок. 1,5 кг/м² на мм дебелина на слоя.

Покриваемост: ок. 15 м²/25 кг маса/1 мм.

Необходимо количество вода: ок. 6,0 л/25 кг суха смес.

Опаковка: торби по 25 кг, 1 палет = 54 торби = 1 350 кг.

Полагане



1. Основа

Основата трябва да отговаря на действащите норми, да е с необходимата здравина, без разтворители, обезпрашена, без боя, без изсолявания, достатъчно суха и с равномерна попиваемост, да не е водоотблъскваща.

Баумит Нивело Куатро не е подходяща за полагане върху пластмасови и метални основи.



2. Подготовка на основата

Грундиране с Баумит Грунд при силнопопиващи основи.

Разход: ок. 0,2 кг/м².

Грундиране с Баумит Супер грунд при слабопопиващи основи.

Разход: ок. 0,2 кг/м².



3. Разбъркване

25 кг **Баумит Нивело Куатро** се смесва с около 6,0 л вода и се разбърква добре с бавнооборотна електрическа бъркалка до постигане на абсолютна хомогенност на сместа. Възможно е и полагане с машина за мазилки при производителност на шнека около 12 л/мин.

Полагане



4. Разливане

Така разбърканата нивелираща смес се разлива, като се започне от най-отдалечения ъгъл на помещението и се върви към вратата.



5. Разстилане

Баумит Нивело Куатро е подходяща за разстилане с ракел с големина на гребена 6 - 8 мм.



6. Обработка с иглен валец

За да се изкара въздуха от сместа се налага допълнителна обработка с иглен валец. Да се валира неколккратно и в различни посоки.